

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС NOVALIS SOTTOSMALTO

Технічні характеристики

NOVALIS SOTTOSMALTO компанії OIKOS – це чиста акрилова емаль з низьким впливом на довкілля для зовнішніх і внутрішніх робіт, що підходить для використання на дерев'яні поверхні перед фарбуванням NOVALIS SMALTO компанії OIKOS. Завдяки своїй спеціальній формулі емаль легко наноситься, не капає під час нанесення, забезпечує гладкість нанесення та розширення оздоблювальної емалі; чудово зчіпляється з поверхнею, має високу приховуваність здатність дилатації - не тріскається при стисканні та розтягуванні поверхні. Зі слабким запахом, негорюча, екологічно нешкідлива фарба.

Сфера застосування

Шар ґрунту для NOVALIS SMALTO UNIVERSALE компанії OIKOS.

Підготовка основи

Оброблювану поверхню необхідно очистити, усунувши старі покриття, що відлущуються. Смолисте дерево має бути очищене, використовуючи відповідний склад.

Спосіб нанесення

Нанести валиком або пензлем, розпилювачем (сопло 1,3 – 1,7 мм) один шар NOVALIS SOTTOSMALTO компанії OIKOS з перервою 6 годин, до нанесення NOVALIS SMALTO компанії OIKOS.

Оздоблення/Захисні засоби

NOVALIS SMALTO by OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Валик, пензлик: готовий до нанесення Розпилювач: 5 - 10 % питною водою.
Витрата	12 – 16 кв.м/л на кожний шар, залежно від типу основи
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (сопло 1,3 – 1,7 мм).
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2 – 4 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)

Час повного висихання	36 годин (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Повторне покриття	6 год (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Спеціальні акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі, що криють, на основі двоокису титану, органічні та неорганічні барвники, інші добавки, що полегшують нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1.2кг/л +/-3%
pH	8,5 ÷ 9
В'язкість	2000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 об/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/d; VOC: 50 г/л (Максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 150 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л
Колір	Білий
Фасування	0,75 – 2,25 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування – не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Оброблювану поверхню необхідно очистити, усунути старі покриття, що відлущуються. Нанести на дерево NOVALIS SOTTOSMALTO компанії OIKOS. Після приблизного 6-годинного висихання нанести один або два шари NOVALIS SMALTO компанії OIKOS. Повинні бути дотримані усі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.