

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС RAFFAELLO MADREPERLATO

Технічні характеристики

RAFFAELLO MADREPERLATO - це спеціальне покриття на основі гашеного вапна з перламутровим ефектом. Продукт, що наноситься на RAFFAELLO DECOR STUCCO компанії OIKOS, гарантує максимальну дихальну здатність основи та сприяє природному розподілу вологості через штукатурку, запобігаючи утворенню цвілі та бактерій. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Декорування стін, ламінатних поверхонь, ПВХ, металу, дерева.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню та нанести один шар ґрунтовки IL PRIMER виробництва OIKOS для кращої фіксації.

Спосіб нанесення

Для отримання ідеального результату нанести продукт у три шари, використовуючи спеціальні шпателі OIKOS з нержавіючої сталі.

- Перший і другий шар: вирівнювати поверхню з RAFFAELLO DECOR STUCCO, вибравши колір по карті так, щоб поверхня була гладкою, але не блискучою. Зачекати 6 - 8 годин до висихання між шарами;
- Оздоблення: продовжувати наносити колір RAFFAELLO MADREPERLATO виробництва OIKOS, як зазначено в карті кольору, наносячи матеріал плямами з відстанню між ними для отримання неоднорідного покриття. Через кілька хвилин приступити до тонкого повного вирівнювання, заповнюючи та поліруючи поверхню, отримуючи таким чином перламутровий ефект.

Оздоблення/ Захисні засоби

Для надання глянцевої та захисту поверхні після 6 - 8 годин нанести CERA PER STUCCO by OIKOS. Для надання водовідштовхувального ефекту з можливістю митися поверхні після 4 - 5 днів нанести PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення/Змішування Готовий до застосування

Витрата 10 кв.м./л

SCHEDA TECNICA

Інструменти для нанесення	Шпателя "інокс" компанії Oikos
Закріплювальні засоби	Il Primer виробництва OIKOS
Поверхня	RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS
Захисні засоби	CERA PER STUCCO, PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS
Температура нанесення	+5 °C ÷ +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	20 ÷ 25 днів (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	На основі вапняного молочка, натуральні добавки, перламутрові компоненти, неорганічні пігменти на основі залізних оксидів та кольорового піску.
Питома вага	1,2 кг/л +/- 3%
РН	12 ÷ 13
В'язкість	Паста, що обробляється
Температура зберігання	+2 °C ÷ +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність (SD)	0,06м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 58 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
кольору	Кольори згідно з картою кольору
Фасування	1 - 5 - 20 кг
Зауваження	- Уникати довгого контакту зі шкірою, при подразненні ретельно вимити руки милом та водою. Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря. - уникати контакту з очима; якщо фарба потрапляє у око, ретельно вимити очі водою із цукром. Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря.

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та транспортування не передбачено додаткових заходів; тара бути утилізована за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один шар ґрунтовки Il Primer виробництва OIKOS для кращої фіксації та почекати до повного висихання. Нанести два шари матеріалу RAFFAELLO DECOR STUCCO виробництва OIKOS, потім третій шар обробки матеріалу RAFFAELLO MADREPERLATO. Обробка матеріалу здійснюється шпателем із нержавіючої сталі та остаточний ефект імітує мармур з перламутровим ефектом.

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS srl гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.