

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС AUREUM

Технічні характеристики

AUREUM виробництва OIKOS - золото на стінах, декоративне оздоблення із золотистим ефектом, на основі вапняку та пофарбованих порошків, має низький вплив на середовище. Відтінки AUREUM народжуються з надр квітів Землі та теплих фарб Природи; поєднання у синтезі між історичними знахідками та знанням сучасних технологій дозволило втілити в життя такий продукт, який ідеально підходить як для сучасної, так і традиційної обстановки.

AUREUM дозволяє відтворити дорогі та елегантні оздоблення у різних тональностях, створюючи при змінах гри світла чарівні відблиски на прикрашених текстурах; крім того, насиченість відблисків золота наповнює стіну, надаючи безсумнівну елегантність обстановці з відчутним відчуттям шовку.

Сфера використання

Декорування внутрішніх стін інтер'єру.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши можливі ділянки, що відшаровуються, потім нанести один шар ґрунтовки IL PRIMER by OIKOS для забезпечення відмінного зчеплення. Вирівняти матеріалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS.

Спосіб нанесення

Для отримання ідеального результату нанести матеріал у два шари, використовуючи спеціальні шпателі з нерж. сталі by OIKOS (art. 113):

Перший шар : нанести тонкий шар матеріалу AUREUM безпосередньо на STUCCO IN PASTA PER RASATURA широкими мазками до повного покриття основи. Зачекати 6-8 годин до висихання.

Оздоблення: нанести тонкий шар продукту , злегка накладаючи мазки, поліруючи поверхню лезом шпателя: приблизно через годину знову пройтися для остаточного полірування.

Оздоблення/ Захисні засоби

Для надання глянцевої та захисту поверхні після 6 - 8 годин нанести CERA PER STUCCO by OIKOS. Для того, щоб надати водовідштовхувального ефекту з можливістю мити поверхні після 4 - 5 днів нанести PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Готово до застосування, розвести максимум на 5% із водою
Витрата	5÷6 кв.м./кг
Інструменти для нанесення	Шпатель із нерж.сталі by OIKOS.
Закріплювальні засоби	IL PRIMER by OIKOS
Грунтівка	STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS
Захисні засоби	CERA PER STUCCO, PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS
Температура нанесення	+5 °C ÷ +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	20÷25 днів (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Вапняне молоко, золотисті пігменти, натуральні добавки, неорганічні пігменти на основі оксидів заліза.
Питома вага	1,2 кг/л+/-3%
pH	12÷13
В'язкість	Тиксотропна паста
Температура зберігання	+2 °C ÷ +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Водосприйняття W24	Низьке; W24: 0,032 кг/м2/т 1/2 (UNI EN 1062-3:2001)
Парогазопроникність (Sd)	Висока; Sd: 0,0002 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Обмеження на викид Летучих Органічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 60 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір	Відтінки колірної картки

Фасування

1 - 5кг

Замітки

· Уникати контакту із шкірою, при подразненні ретельно вимити милом та водою. Якщо подразнення триває, зверніться до лікаря.

· Уникати контакту з очима, якщо фарба потрапляє в око, ретельно вимити очі водою із цукром. Якщо подразнення триває, зверніться до лікаря.

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та транспортування не передбачено додаткових заходів, тара, залишки повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно із міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, при необхідності видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один шар ґрунтовки типу IL PRIMER by OIKOS для оптимальної фіксації. Вирівняти матеріалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS. Нанести два шари матеріалу AUREUM by OIKOS. Обробка матеріалу здійснюється шпателем.

Потрібно дотримуватися усіх правил нанесення. Вартість -..... за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності, результати отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.