

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС BLANKOR

Технічні характеристики

BLANKOR компанії OIKOS - це спеціальний тонований наповнювальний ґрунт для зовнішніх поверхонь на базі акрилових смол у водній дисперсії та заповнювачів на основі двоокису титану. Маючи прекрасні проникні характеристики, він не просто зміцнює стіну, але дозволяє обмежити вбирання і зробити його однорідним. Завдяки своїм властивостям дозволяє економити на наступних шарах обробки. BLANKOR можна наносити на лужні поверхні, цементну і гіпсову штукатурку, шорстку штукатурку, старі стіни, штукатурку, що обсипається або дуже сильно вбирає. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Зовнішні та внутрішні стіни.

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані, нову штукатурку необхідно витримати щонайменше 30 днів для повної карбонізації. Ретельно очистити або вимити поверхню для видалення частин, що відшаровуються. Якщо йдеться про відновлювальні роботи, підтікання води повинні бути усунені.

Спосіб нанесення

Нанести один шар BLANKOR, розведений на 50-80% питною водою. Наносити продукт можна пензлем, валиком чи розпилювачем (із соплом 1,7мм). Зачекати 6-8 годин перед тим як наносити оздоблення.

Оздоблення

Оздоблювальні продукти лінії Top Exterior Line

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	на 50 - 80% питною водою
Витрата	14-18 кв.м/л у два шари в залежності від поглинаючої здатності поверхні
Інструменти для нанесення	Пензель, валик або розпилювач (з соплом 1,7 мм).

Температура нанесення	+5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 година (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	10 - 12 годин (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Можливість перефарбовування	через 6 - 8 годин (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Модифіковані акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі, що криють, пігменти на основі двоокису титану, органічні та неорганічні пігменти, консерванти та добавки, що полегшують нанесення.
Питома вага	1,37 кг/л +/- 3% (Білий)
pH	8 - 9
В'язкість	20.500 +/- 5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25 °C)
Температура зберігання	+2 °C - +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Опір відриву та зчеплення	Відповідає стандарту DIN ISO 4624, Опір відриву: 1,3 N/мм ² , розрив зчеплення нижче поля дії лаку.
Обмеження на викид Летучих органічних речовин (VOC), згідно Директиви 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 20 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Білий + кольори за кольоровою картою Top Exterior Line системи кольорування DCS OIKOS
Фасування	4 - 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечною для

SCHEMA TECNICA EXT/bk/02/ua

здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути усунені за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані. Нанести один шар ґрунту типу BLANKOR компанії OIKOS. Зачекати 6-8 годин перед тим як буде наноситись оздоблення. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Вартість.....за кв. м., включаючи матеріал та роботу, будівельні риштування не включені.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.