

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Продукт готовий до використання для оздоблення "Bucciato", для оздоблення "Antico" і "Nuvolato" на 5% розвести питною водою.
Витрата	3 кв.м/л в один шар для "Bucciato", 3 кв.м/л в два шари для "Antico" 5-6 кв.м/л в один шар для "Nuvolato"
Інструменти для нанесення	Плоский пензель із короткою щетиною, валик з губкою із середнім ворсом, тканинний тампон.
Фіксуючі засоби	DECORSIL PRIMER PIGMENTATO, DECORSIL PRIMER компанії OIKOS.
Температура зберігання	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2-3 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	12 -14 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Силоксанові смоли у водній дисперсії, криючі наповнювачі, пігменти на основі двоокису титану, органічні та неорганічні пігменти, консерванти, домішки, що полегшують нанесення.
Питома вага	1,5 кг/л +/- 3% (Білий)
pH	8,5 ÷ 9,5
В'язкість	30.000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 обертів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу

Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Водопоглинання (W24)	0,08 кг/кв.м, час 30 звинин DIN 52 617 (максимально допустимий рівень 0,5 кг/кв.м, час 30 хвилин DIN 52 617).
Парогазопроникність (SD)	0,2 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615)
Стійкість до миття	Відповідає нормі DIN 53 778, витримує як мінімум 1000 абразивних циклів.
Стійкість до стирання	Відповідає нормі DIN 53 778, витримує більше 5000 абразивних циклів.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: А/с; VOC: 38 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010):40 г/л
Колір	Білий + палітра кольорів Top Exterior Line колірувальної системи DCS OIKOS
Фасування	4 – 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нові основи мають бути добре висушені та витримані. У разі відновлювальних робіт протікання води мають бути усунені. Зачекати до повного висихання стіни, потім нанести ґрунт DECORSIL PRIMER PIGMENTATO або DECORSIL PRIMER компанії OIKOS. Через 12 годин нанести мінеральне покриття DECORSIL FIRENZE компанії OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.