

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Технічні характеристики

FINITURA AUTOLUCIDANTE компанії Ойкос - це оздоблювальне покриття для зовнішніх та внутрішніх робіт для нанесення на MARMORINO NATURALE компанії Ойкос з метою отримання ефекту глянцевої обробки під мармур. Склад на основі витриманого вапняного тіста, легко наноситься і дозволяє отримати швидке полірування поверхонь, не порушуючи їх паропроникності. Однією з його основних характеристик є відмінне зчеплення з MARMORINO NATURALE, що гарантує чудову паропроникність. Підвищена лужність перешкоджає утворенню плісняви та бактерій. FINITURA AUTOLUCIDANTE має слабкий запах, безпечне для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Як глянцеве оздоблення для MARMORINO NATURALE компанії OIKOS для зовнішніх і внутрішніх стін історичних споруд та цінних будівель.

Підготовка основи

Нанести два шари MARMORINO NATURALE компанії OIKOS і почекати 7-8 годин до висихання.

Спосіб нанесення

Нанести затиркою by OIKOS з нержавіючої сталі тонкий шар FINITURA AUTOLUCIDANTE компанії OIKOS, відразу ж обробити поверхню гострим кінцем шпателя для отримання глянцевого ефекту під мрамур. Захистити поверхню від дощу у перші 24-28 годин після нанесення.

Оздоблення

При нанесенні на зовнішню поверхню для отримання кращої водовідштовхуваності та захисту від атмосферних явищ рекомендується через близько 7 днів нанести PROTETTIVO PER STUCCO EMARMORINO компанії OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Продукт готовий до використання
Витрата	8 - 10 кв.м/кг, залежно від поглинаючих властивостей основи.
Інструменти для нанесення	Затирка з нержавіючої сталі Frattazzo by OIKOS

Основа	MARMORINO NATURALE by OIKOS
Захисні засоби	PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS
Температура нанесення	+5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1,30 години (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	24 години (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою
Попередження	Захистити поверхню від дощу, як мінімум, у перші 24-48 годин після нанесення.

Технічні характеристики: продукт

склад	Вапняне тісто, наповнювачі, двоокис титану, неорганічні пігменти на основі оксиду заліза та кольорових барвників.
Питома вага	1,5 kg/l +/- 3%
pH	12,5÷13,5
Температура зберігання	+2 °C +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність Sd	Цикл MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE: 0,24 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52615)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 3 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір	Білий + кольори за кольоровою картою
Фасування	Кг 1 - 5 - 20 - 25
Попередження	Вапно – натуральний матеріал з особливими характеристиками естетичним ефектом та довговічністю, які вкрай залежать від навколишнього середовища та атмосферних умов, а також від особливостей основи

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (СЄ) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та пересування непередбачено вжиття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження з приводу відповідності кожного продукту окремо та в кожному окремому випадку.