

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ECOSMALTO FERROMICACEO

Технічні характеристики

Слюдяна емаль, яка захищає і надає пофарбованій поверхні ефект старовинного карбованого заліза. Застосовується не тільки у якості декоративного продукту, але й як декоративне оздоблення для створення численних ефектів. Продукт сертифікований у класі емісії "A+" (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 р.)



Сфера застосування

На залізо, дерево, стіни, цинк, ПВХ та ін., на внутрішні поверхні.

Підготовка основи

Ретельно очистити поверхню для видалення частин, що відшаровуються. Залишки бруду або будь-якого жиру необхідно видалити відповідним продуктом.

На залізо: зашкурити наждачним папером, якщо є іржа, нанести шар CONVERTITORE ECOLOGICO by OIKOS і один шар ANTIRUGGINE ECOLOGICO by OIKOS.

На дерево: зашкурити і нанести один шар ECOFONDO RIEMPITIVO by OIKOS, після висихання обробити наждачним папером.

Спосіб нанесення

Після підготовки поверхні нанести пензлем або валиком 2 шари з перервою 4÷ годин ECOSMALTO FERROMICACEO, не розводячи водою. При нанесенні розпилювачем (сопло 2 ÷ 2.5 мм), розбавити матеріал на 10-15% питною водою. ECOSMALTO FERROMICACEO може бути нанесений безпосередньо на цинк або ПВХ



OIKOS S.P.A. a socio unico
 Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Оздоблення та захист

ECOPROTETTIVO FERRO by OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	<u>Валик, пензлик</u> – продукт готовий до нанесення; Розпилювач – розвести на 10–15% питною водою.
Витрата	5 ÷ 7 кв.м/л, на шар, в залежності від поверхні
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (сопло 2 – 2,5 мм)
Основи	CONVERTITORE ECOLOGICO, ANTIRUGGINE ECOLOGICO, ECOFONDO RIEMPITIVO by OIKOS
Захисні засоби	ECOPROTETTIVO FERRO by OIKOS
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	12 ÷ 14 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Повторне покриття	6 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, залізо-слюдяні пігменти, інші добавки, що полегшують нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1,5 кг/л +/- 3%
pH	8 ÷ 9
В'язкість	6.000 ÷ 12.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 обертів/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Стійкість до миття	Відповідає нормі DIN 53 778, витримує мінімум 1000 абразивних циклів.
Стійкість до стирання	Відповідає нормі DIN 53 778, витримує більше 5000 абразивних циклів
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/d; VOC: 35 г/л (максимум); Обмеження Фази II (от 1.1.2010): 130 г/л
Клас емісії	A+ (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 р.)
Колір	Палітра кольорів
Фасування	0,75 – 2,25 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування – не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню металевою щіткою або дрібним наждачним папером. Знежирити спеціальним продуктом. Після підготовки основи, нанести два шари емалі ECOSMALTO FERROMICACEO by OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.



OIKOS S.P.A. a socio unico
 Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it