

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС MULTIDECOR

Технічні характеристики

MULTIDECOR дозволяє створювати декор як у класичному, так і найсучаснішому стилі, задовольняючи таким чином вимоги сучасного мистецтва. Шпатель, тампон, аерограф, пензель, валик і морська губка, поєднані з фантазією проектувальника і талантом майстра, дозволяють завдяки MULTIDECOR створювати унікальний і неповторний декор у кольорі та стилі. Склад на основі акрилових смол у водній дисперсії зі спеціальними декоративними компонентами, що створюють перламутровий та переливчастий ефекти, дозволяють створювати неповторні декоративні мотиви. MULTIDECOR представлений у трьох варіантах: Е (глянцевий), Е ОРАС (матовий) та ЕS (перламутровий). Продукт, що міється, відповідає нормативу DIN 53 778, зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Декорування стін, ламінатних поверхонь, ПВХ, металу, дерева.

Підготовка основи

Перед нанесенням та обробкою матеріалу MULTIDECOR необхідно ретельно підготувати поверхню, враховуючи, що процедури нанесення змінюються залежно від основи.

Штукатурка або гіпс: вирівняти поверхню та видалити можливі плями жиру або клею, використовуючи акриловий фіксатор CRILUX або NEOFIX by OIKOS, що наноситься пензлем або валиком.

Дерево: оштукатурити, відшліфувати, ізолювати за допомогою Fundgrap by OIKOS.

Пластикові ламінати, алюміній, непористі поверхні: знежирити та відшліфувати поверхні, наносячи як праймер FUNDGRAP by OIKOS для того, щоб забезпечити подальше зчеплення з декоративним оздобленням.

Метал: нанести NOVALIS ANTIRUGGINE by OIKOS, а потім праймер FUNDGRAP by OIKOS.

Спосіб нанесення

Після того, як основа готова відповідно до вище вказаних інструкцій, під попередньо обраний базовий колір нанести два шари матового продукту ULTRASATEN by OIKOS - переважно пензлем, для отримання поверхонь, що не абсорбують, придатних до обробки матеріалом MULTIDECOR. Після висихання, через 4 ÷ 6 годин, можна нанести MULTIDECOR відповідно до бажаного ефекту.

- **Нанесення Пензлем:** Спеціальним пензлем by Oikos (арт. A02) нанести продукт Multidecor, розведений максимум на 10%, доти, поки пензель не буде чистим, створюючи найтонший шар продукту. До висихання знову пройтися пензлем по поверхні перехресними мазками для видалення можливих накопичень матеріалу або швів.

Після висихання можна буде нанести другий шар для підкреслення декоративного ефекту. Витрата 15-20 кв.м./л на один шар.

- **Нанесення Тампон із щетини:** рівномірно нанести плоским пензлем матеріал Multidecor, розведений приблизно на 10%. Не чекаючи, прикласти до стіни Тампон із щетини by Oikos (арт. 135) та обертати його циркулярними рухами, створюючи круги. Цю операцію потрібно виконати так, щоб не залишити між колами не оброблені ділянки. Нанесення має бути виконане, обробляючи 1 кв. за раз. Рекомендується залишати карниз у розмірі приблизно 5 см навколо ділянки, що обробляється для того, щоб можна було використовувати інструмент і близько кутів. Витрата 5-7 кв.м/л.
- **Нанесення Зубчастим шпателем.** Нанести плоским пензлем велику кількість Multidecor, розведеного на максимум 5%, створюючи при цьому круги невеликого розміру. До висихання обробити матеріал зубчастим шпателем by Oikos (арт. A01), утворюючи при цьому невеликі круги, не залишаючи необроблених ділянок. Періодично слід очистити шпатель від надлишку продукту. Витрата 5-6 кв.м./л.
- **Нанесення Роликом із тканини.** Нанести роликом із коротким ворсом, використовуючи тип ролика Special by Oikos (арт. 110), однорідний шар матеріалу Multidecor, розведений максимум на 10%. До висихання неодноразово пройтися вертикальними рухами по поверхні, застосовуючи спеціальний Ролик з Тканини by Oikos (арт. 117). Прикріпіть ролики на ціпок для однорідного нанесення по всій стіні. Рекомендується залишати карниз у розмірі приблизно 5 см навколо обробленої ділянки для того, щоб можна було використовувати інструменти також біля кутів. Рекомендується вибирати світлі відтінки, щоб не було помітно швів. Витрата 5-7 кв.м/л.
- **Нанесення Плоским пензлем.** Нанести плоским пензлем, за обраним напрямком (горизонтальним, вертикальним або діагональним), перший колір Multidecor, розведений на 10-15%. Знову пройти по поверхні пензлем для видалення накопичення. Коли перший шар підсохне, можна буде нанести другий колір із тією ж технікою нанесення. Витрата 5-7 кв.м/л.
- **Нанесення Губчастою рукавичкою.** Нанести Multidecor, розведений максимум на 5%, плямами за допомогою плоского пензля та одразу обробити його Губчастою Рукавичкою by Oikos (арт. 115), роблячи кругові рухи для затінення та з'єднання плям, не залишаючи необроблених ділянок. Витрата 8-10 кв.м./л.
- **Нанесення Морською Губкою.** Зволожити плоску сторону Морської Губки by Oikos (арт. 108) продуктом Multidecor. Тампонувати губку об плитку для видалення надлишку матеріалу, потім приступити до обробки стіни. Не чекаючи, тією самою технікою, можна нанести і другий колір. Витрата 8-10 кв.м./л.

Оздоблення/ Захисні засоби

Для отримання глянцевого оздоблення можна додати до матеріалу продукт DECORGLITTER by Oikos. Для додаткового захисту MULTIDECOR від зношення та старіння, нанести спеціальний прозорий захисний засіб WATINS LUX, або IGROLUX компанії OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення

Готовий до застосування; або розбавити залежно від використаної обробки

Витрата	5 ÷ 20 кв.м. /л в залежності від виду обробки
Інструменти для нанесення	Пензлем by Oikos: Pennello Oikos (art. A02) Тампоном з щетини: Tampone in Setole (art. 135) Зубчастим шпателем: Spatola Dentata (art. A01) Ролик з тканини Rullo Special (Art. 110), Rullo in Tessuto (Art. 117) Плоский пензель: Pennellessa Губчатою рукавичкою : Guanto Imperium (Art. 115) Морською губкою: Spugna Marina (art. 108)
Закріплювальні засоби	CRILUX, NEOFIX, FUNDGRAP або NOVALIS ANTIRUGGINE виробництва OIKOS
Основи	ULTRASATEN by OIKOS
Захисні засоби	WATINS LUX або IGROLUX компанії OIKOS
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	7 днів (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні пігменти, спеціальні металізовані переливчасті з перламутром компоненти.
Питома вага	1,03 кг/л +/- 3%
PH	8,5 ÷ 9,5
В'язкість	12.000 ÷ 16.000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність (SD)	0,9 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52615)
Стійкість до миття	відповідає нормі DIN 53 778, стійкий до 1000 абразивних циклів

Стійкість достигання	відповідає нормі DIN 53 778, стійкий до 5000 абразивних циклів
Ефект чищення	відповідає нормі DIN 53 778, шар очищеної фарби з менш 800 абразивних циклів
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 40 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір	Карта кольору у можливій версії E, E матовий, ES
Фасування	1 - 4 - 5 - 15 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватись звичайних заходів обережності при поводженні з фарбами на водяній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки та випадкові розсіювання можуть бути усунені за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Використовувати фіксатори типу CRILUX або NEOFIX by OIKOS та почекати до висихання. Нанести два шари акрилової ґрунтовки типу ULTRASATEN by OIKOS матовий для отримання поверхонь, що підходять до обробки матеріалом MULTIDECOR by OIKOS, відповідно до норми DIN 53 778. Нанести вибрану обробку, використовуючи запропоновані інструменти для отримання бажаного ефекту. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.