

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ECOPROTETTIVO LEGNO

Технічні характеристики

Акриловий екологічний лак для дерева, глянцевого або матового. Лак утворює захисну плівку, яка оберігає дерево від проникнення води, від паразитів, від утворення плісняви й грибків і в той же час підкреслює натуральну красу дерева. Продукт не жовтіє, стійкий до подряпин, впливу УФ променів і атмосферних впливів.

Сфера застосування

Захист і покриття дерев'яних, внутрішніх поверхонь.

Підготовка основи

Очистити підкладку, видалити залишки пилу та бруду. Смолисте дерево має бути очищене відповідним продуктом.

На вже оброблене дерево: відшліфувати наждачним папером.

На нове дерево, що не оброблялося або дерево, доведене до первісного стану: нанести один шар TURAPORI ECOLOGICO або ECOIMPREGNANTE LEGNO by OIKOS.

На старе дерево, що сильно абсорбує: нанести один або два шари ECOIMPREGNANTE LEGNO by OIKOS.

Спосіб нанесення

Після підготовки основи, нанести пензлем, валиком або розпилювачем (сопло 0.8 - 1.3 мм), два шари ECOPROTETTIVO LEGNO з перервою в 6 годин між шарами. Нанести на дерево з вмістом вологості менше 15%

Технические характеристики: нанесение

Розведення

Валик або пензлик: продукт готовий до нанесення
Розпилювач: 5 – 10% питною водою.

Витрата

10 ÷ 12 кв.м/л в один шар в залежності від основи

Кисть, валик, розпилювач (сопло 0,8 – 1,3)

Грунт

TURAPORI ECOLOGICO или ECOIMPREGNANTE CERATO by OIKOS



OIKOS S.R.L. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Температура нанесення	+2°C ÷ +36°C (з відносною вологістю 80%)
Час візуального висихання	1 година (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час висихання до миття	7 днів (при температурі 20°C з відносною вологістю 50%)
Час повного висихання	24 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, спеціальні прозорі пігменти, консерванти та інші добавки, що полегшують нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1,02 кг/л +/- 3%
Ступінь глянцеу	Глянцева 88, матова 22+/-5 (нанесений на глянцеvu поверхню вологістю 120µm, рефлектметр 60°C)
pH	8 ÷ 9
В'язкість	Глянцева 800 – 1400, матова 2.000 – 4.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 об/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE:	Клас приналежності: A/e; VOC: 80 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л
Колір	прозорий, безбарвний + кольори з палітри
Фасування	0,75 – 2,25 л



Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити, знежирити і відшліфувати поверхню, видалити частини, що відшаровуються. Основа має бути висушена (вологість не більше 15%). Нанести два шари прозорого акрилового лаку ECOPROTETTIVO LEGNO by OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it