

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

RAFFAELLO DECOR STUCCO

Технічні характеристики

RAFFAELLO DECOR STUCCO - це традиційна декоративна штукатурка, що втілює красу та чарівність італійського Ренесансу. Вона здатна передати будь-якому приміщенню вишуканий, елегантний вигляд. Це еко-матеріал на основі гашеного вапна, що по-різному відбивається: від дзеркального блиску до напівглянцевого та матового ефекту, при цьому створюючи мармурові рівномірні поверхні. Матеріал гарантує максимальну дихаючу здатність та сприяє природному розподілу вологості через штукатурку, запобігаючи утворенню цвілі та бактерій.

Сфера використання

Декор для внутрішніх стін у приміщенні.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню та нанести один шар ґрунтовки IL PRIMER by Oikos для кращої фіксації.

Спосіб нанесення

Stucco Venezia (Венеціанська штукатурка) (Тіціан)

Для отримання ідеального результату нанести продукт у три шари, використовуючи для обробки спеціальні шпателі «інокс» компанії Oikos (арт. 112-113-114):

- Перший шар: вирівняти поверхню із RAFFAELLO DECOR STUCCO. Зачекати 6 - 8 годин для висихання.
- Другий шар: продовжити ретельно вирівнювати стіну так, щоб поверхня була гладкою, але не блискучою. Зачекати 6-8 годин для висихання матеріалу.
- Оздоблення: нанести найтонший шар продукту, злегка накладаючи мазки і одночасно поліруючи поверхню лезом шпателя. Залежно від інтенсивності полірування та типу інструменту можна отримати матовий, напівглянцевий та глянцевий ефект.

Витрата: 1,1-1,7 кв.м./кг

Stucco Firenze (Флорентійська штукатурка) (Леонардо)

Нанести один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж.сталі для гладкого та однорідного вирівнювання поверхні, не залишаючи особливих дефектів.

Після висихання нанести маленьким шпателем (арт.111) другий шар матеріалу короткими мазками. Після висихання для підкреслення ефекту нанести ще один шар матеріалу тією ж технікою, при цьому поліруючи поверхню.

Витрата: 1,1-1,7 кв.м./кг

Stucco Roma (Римська штукатурка) (Берніні)

Нанести один або два шари RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж. сталі для гладкого та

однорідного вирівнювання поверхні, не залишаючи особливих дефектів.

Після висихання створити на поверхні прожилки, завдаючи шпателем з нерж. сталі RAFFAELLO DECOR STUCCO у кольорі, що контрастує відтінку, використаному при попередньому вирівнюванні стіни. Злегка загладити та відполірувати прожилки лезом шпателя. Можливі, надмірно видні накопичення матеріалу можна видалити дрібним наждачним папером.

Після остаточного висихання прожилок знову вирівняти поверхню одним або двома шарами RAFFAELLO DECOR STUCCO у кольорі, використаному для підготовки поверхні, потім відполірувати поверхню. Після висихання нанести один шар Cera per Stucco для кращого виділення прожилок.

Витрата для поверхні та оздоблення: 1-1,2 кв.м/кг, для прожилок 6-7 кв.м/кг

Stucco Vicenza (штукатурка у стилі м. Віченца) (Палладіо)

Нанести пензлем один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO, розведений на 10% перехресними мазками. Після висихання нанести шпателем із нерж. сталі другий шар RAFFAELLO DECOR STUCCO, нерозведений. Вирівняти поверхню, не залишаючи накопичення матеріалу. Видалити надлишки матеріалу та відполірувати поверхню.

Витрата: 1,1-1,3 кв.м/кг

Stucco Carrara (штукатурка у стилі м. Кавара) (Міхел Анджело)

Нанести один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж. сталі, намагаючись підкреслити сліди від шпателя. Після висихання нанести другий шар матеріалу тією самою технікою, потім відполірувати поверхню. Лезом шпателя одразу нанести невелику кількість матеріалу для створення прожилок, потім загладити поверхню і відполірувати. Після висихання нанести третій шар RAFFAELLO DECOR STUCCO для вирівнювання стіни та знову відполірувати поверхню.

Витрата: 2-2,4 кв.м/кг

Stucco Milano (міланська штукатурка) (Браманте)

Нанести один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж. сталі, намагаючись виділити сліди від шпателя. Після висихання нанести другий шар матеріалу тією самою технікою, потім відполірувати поверхню. Одразу покрити поверхню наляпистими плямами матеріалу, набираючи невелику кількість RAFFAELLO DECOR STUCCO на плоску сторону шпателя, тампонує поверхню. Загладити та відполірувати поверхню.

Витрата: 2-2,4 кв.м/кг

Stucco Napoli (неаполітанська штукатурка) (Ванвітеллі)

Нанести один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж. сталі для вирівнювання стіни. Після висихання нанести другий, товстий шар матеріалу. Одразу пройти поверхню інструментом Tamprone Millerighe (art.133) у напрямку вертикально і горизонтально для створення перехресних ліній. Коли матеріал починає висихати, пройти по поверхні плоскою стороною шпателя, злегка притискаючи. Відполірувати стіну тоді, коли висихання стіни дозволяє.

Витрата: 0.9-1,1 кв.м/кг

Stucco Tivoli (штукатурка у стилі м. Тіволі) (Борроміні)

Нанести один шар RAFFAELLO DECOR STUCCO шпателем із нерж. сталі для вирівнювання стіни. Після висихання нанести другий, товстий шар матеріалу. Одразу пройти поверхню інструментом Tamprone Millerighe (art.133) для створення прожилок. Коли матеріал починає висихати загладити поверхню лезом шпателя. Залишити деякі прожилки. Після висихання знову вирівняти поверхню двома шарами RAFFAELLO DECOR STUCCO, мокрий по мокрому, потім відполірувати поверхню. Після висихання нанести один шар Cera per Stucco або Finitura

Madreperlata для більшого підкреслення прожилок. Витрата:
0.9- 1 кв.м/кг

Оздоблення/захисні засоби

Для кращою полірування і захисту через 6-8 годин нанести CeraperStuccobyOikos.

Для підвищення полірування, захисту або додання перламутрового ефекту, нанести Finitura MadreperlatabyOikos через 6-8 годин.

Для отримання кращої водонепроникності через 4-5 днів нанести Protettivo per Stucco e Marmorino by Oikos.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення/Змішування	Розводити питною водою в залежності від обробки, що виконується.
Витрата	Змінюється залежно від бажаного ефекту
Інструменти для нанесення	Шпатель «інокс», Tampone Millerighe, пензель компанії OIKOS.
Закріплювальні засоби	Il Primer компанії OIKOS
Грунтівка	Stucco in Pasta per Rasatura by Oikos
Захисні засоби	Protettivo per Stucco e Marmorino - Cera per Stucco - Finitura Madreperlata
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	20 ÷ 24 днів (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	На основі вапняного молочка, натуральних добавок, неорганічних пігментів на основі оксидів заліза та кольоровий пісок.
Питома вага	1,5 кг/л ± 3%
РН	12 ÷ 13
В'язкість	60.000 ÷ 80.000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймиста поверхня; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність (SD)	0,05 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52615)
Обмеження на викид Летких органічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/I; VOC: 8 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л

Колір

Кольори згідно з кольоровою картою

Фасування

1 - 5 - 20 кг

Зауваження

- Уникати тривалого контакту зі шкірою, при подразненні ретельно вимити руки милом та водою. Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря.
- Уникати контакту з очима, якщо фарба потрапляє у око, ретельно вимити очі водою із цукром. Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря.

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та пересування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля та тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести ґрунтовку типу IL PRIMER, що закріплює, компанії OIKOS і чекати його висихання. Після цього, виконати обробку у вигляді штукатурки..... використовуючи матеріал RAFFAELLO DECOR STUCCO компанії OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.