

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС SILKOS TORINO

Технічні характеристики

SILKOS TORINO by Oikos – це фарба на основі акрил-силоксанових смол для зовнішніх робіт. Матеріал має відмінну стійкість до хімічних речовин і погодостійкість, без впливу на паропроникність поверхні. Матеріал характеризується високою водовідштовхувальною здатністю, що перешкоджає утворенню плісняви та моху. SILKOS TORINO може використовуватися як обробка для дифузійної штукатурки, що зневоднює, і для всіх типів настінних покриттів. Також підходить для систем ізоляції. Для більшого захисту від цвілі та моху, рекомендується додавання дезінфікуючого розчину STERYLPLUS.

SILKOS TORINO - матеріал з низьким впливом на середовище, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера застосування

Зовнішні стіни, фасади, бетон. Особливо підходить для дифузійної та зневоднюючої штукатурки, а також для систем теплової ізоляції.

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані, нову штукатурку необхідно витримати щонайменше 30 днів для повної карбонізації. Ретельно очистити поверхню щіткою або ж видалити фарбу з частин, що відшаровуються; якщо йдеться про відновлювальні роботи, просочування або підтікання води повинні бути усунені. Нанести спеціальний фіксуючий засіб Neokryll або Blankor by OIKOS для всіх вищевказаних поверхонь, а також Decorsil Primer або Decorsil Primer Pigmentato by OIKOS для дифузійної та зневоднюючої штукатурки. Чекати 8-10 годин до нанесення оздоблювальних матеріалів.

Спосіб нанесення

Нанести пензлем або валиком два шари SILKOS TORINO by Oikos, на 15-20% розведений питною водою. Чекати 6 годин між нанесенням шарів.

Оздоблення

Для надання стіні ефекту вуалювання можна нанести на суху поверхню один шар VELDECOR by Oikos.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	на 15 - 20% питною водою
Витрата	4 - 5 кв.м/л у два шари, залежно від поверхні

Інструменти для нанесення	Пензлик, валик
Фіксуєчі засоби	Neokryll, Blankor, Decorsil Primer, Decorsil Primer Pigmentato by OIKOS
Температура нанесення	+5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2 - 3 години (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	24 години (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Інтервал між шарами	6 - 8 годин (при температурі 20 °C відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрило-силоксанові смоли у водній дисперсії, наповнювачі, двоокис титану, органічні та неорганічні пігменти, консерванти та добавки, що полегшують нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1,65кг/л +/- 3% (Білий)
pH	8 - 9
В'язкість	27.000+/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2 °C - +36 °C. Боїться морозу
ВодопоглинанняW24	НІЗКЕ:0,077 кг/кв. (t*1/2) (UNI EN 1062-3:2001)
Парогазопроникність (SD)ВІСОКА:	0,016 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Реакція га вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: А/с; VOC: 8 г/л (максимум);Обмеження Фази І (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази ІІ(від 1.1.2010): 40 г/л
Колір	Білий + кольори за кольоровою картою
Фасування	4 - 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані. У разі відновлювальних робіт інфільтрації або протікання води слід усунути. Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані. Зачекати до повного висихання стіни, потім нанести ґрунт типу DECORSIL PRIMER PIGMENTATO або DECORSIL PRIMER by OIKOS. Через 12 годин нанести покриття типу SILKOS TORINO by OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення.

Вартість.....за кв. м., включаючи матеріал та роботу, будівельні рихтування не включені.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.