

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС **STUCCO IN PASTA для RASATURA**

Технічні характеристики

STUCCO IN PASTA per RASATURA - це готова до застосування шпаклівка для внутрішніх стін, до складу якої входять спеціальні смоли та неорганічні пігменти, що надають матеріалу гарну еластичність, забезпечуючи легкість нанесення та ідеальне зчеплення з поверхнею. Ці важливі якості матеріалу ідеальні для вирівнювання та замазування внутрішніх стін з такими мінеральними основами, як вапняна, груба штукатурка, а також для збірних панелей. Шпаклівка є найкращим засобом для замазування потрісканих стін. Матеріал із слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Внутрішні стіни.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня має бути добре висушена та витримана. У випадку гіпсової штукатурки, що обсыпається, попередньо нанести один шар скріплювального засобу NEOFIX компанії OIKOS, на 50% розведеного питною водою.

Спосіб нанесення

Нанести продукт шпателем із нержавіючої сталі в один або два шари до отримання товщини близько 0,5мм.

Оздоблення/захисні засоби

Оздоблювальні матеріали лінії Interior by Oikos

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Продукт готовий для використання. Можливе його розведення питною водою.
Витрата	1 - 1,5 кв.м/л витрата змінює залежно від нанесених товщин
Інструменти для нанесення	Шпатель із нержавіючої сталі
Закріплювальні засоби	NEOFIX компанії OIKOS
Температура нанесення	+5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)

Час візуального висихання	1 - 2 години (при температурі 20°С з відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	6 - 8 годин (при температурі 20°С з відотною вологістю 75%)
Можливість перефарбовування	Через 6 - 8 годин (при температурі 20°С з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Спеціальні смоли у водній дисперсії, добірні наповнювачі, неорганічні пігменти на базі двоокису титану, рутит та різні добавки.
Питома вага	1,7 кг/л+/-3%
pH	8 - 9
В'язкість	паста
Температура зберігання	+2°С+36°С. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незахищену поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Опір відриву та зчеплення	Відповідає нормі DIN ISO 4624
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/a; VOC: 15 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
кольору	Білий
Фасування	14 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку гіпсової штукатурки, що обсипається, попередньо нанести один шар скріплювального засобу NEOFIX компанії OIKOS, на 50% розведеного питною водою. Нанести продукт шпателем із нержавіючої сталі в один або два шари до товщини близько 0,5 мм

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються поза рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.