

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Exterior**Travertino Romano Finitura****Технічні характеристики**

розділ 1

TRAVERTINO ROMANO FINITURA компанії Ойкос - це напівпрозора фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт для захисту та декору TRAVERTINO ROMANO фірми OIKOS. Продукт економно витрачається і дає змогу підкреслити найдрібніші візерунки каменю. TRAVERTINO ROMANO FINITURA робить поверхню водонепроникною і миється, зберігаючи високу паропроникність і захищаючи її від негоди. Також запобігає утворенню плісняви та цвілі. Його можна фарбувати шляхом змішування з різними варіантами продукту Toner для отримання бажаного кольору. Зі слабким запахом, не горючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

розділ 2

Як обробка для TRAVERTINO ROMANO компанії OIKOS

Підготовка поверхні

розділ 3

Чекати до повного висихання TRAVERTINO ROMANO компанії OIKOS

Спосіб нанесення

розділ 4

TRAVERTINO ROMANO натуральний

Захищає та підтримує натуральний ефект TRAVERTINO ROMANO. Нанести пензлем один шар нерозведеного безбарвного продукту TRAVERTINO ROMANO FINITURA.

TRAVERTINO кольоровий

Нанести пензлем один шар нерозведеного, незабарвленого TRAVERTINO ROMANO FINITURA, з особливою увагою покриваючи лише гладкі частини поверхні і не потрапляючи всередину заглибини, щоб відтворити візерунки натурального каменю. Дочекатися поки перший шар покриття висохне, потім нанести пензлем другий шар TRAVERTINO ROMANO FINITURA, вибраного кольору розведеного на 50% водою. Видалити надмірність продукту, використовуючи губку, щоб досягти світло темного ефекту, через різний рівень вибирання поверхні між гладкою площею та заглибинами.

Оздоблення

розділ 5

Досягти бажаного відтінку відповідно до карти, з'єднання 100 мл TONER з 1 л TRAVERTINO ROMANO FINITURA і ретельно перемішуючи.

Технічні характеристики: нанесення

розділ 6

Розведення	1-ий шар: готовий до використання, другий шар розбавити на 50% водою.
Витрата	1-ий шар: 15÷20 дов.м/л, 2-й шар 40÷ 50 кв.м/л.
Інструменти для нанесення	Пензель, синтетична губка компанії OIKOS
Закріплювальні засоби	TRAVERTINO ROMANO компанії OIKOS
Температура нанесення	+5°С ÷ +36°С (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 ÷ 2 год (при температурі 20°С із відносною вологістю 75%)

Scheda Tecnica EXT/tf/02

Час перед миттям	30 днів (при температурі 20°С із відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	6 ÷ 8 год (при температурі 20°С із відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Попередження	Захистити поверхні від дощу перших 24÷48 год. після нанесення.
--------------	--

Технічні Показники: продукт

розділ 7

Склад	Скріплюючий матеріал на водній дисперсії, наповнювачі, пігменти на основі двоокису титану, органічні та неорганічні пігменти, що оберігають засоби та добавки, що полегшують нанесення.
Питома вага	1,2кг/л +/- 3%
pH	8.5 ÷ 10
В'язкість	3000 - 5000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25 °C)
Температура зберігання	+2 °C ÷ +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Водопоглинання (W24)	Цикл Травертино: коефіцієнт водної абсорбції 24 години (UNIEN 1062-3:2001) = 0.144 кг/кв. м. / (t*1/2)
Парогазопроникність (SD)	(UNIEN ISO 7783-2): висока, Sd=0.008 м, $\mu=74,76$
Обмеження на викид Летких органічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 25 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір	Кольори за кольоровою картою
Фасування	0,5 – 1 – 4 л.
Фактура	Травертин

Токсикологічні показники

розділ 8

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичні, ароматичні, розчини, що містять хлор. Безпечний для здоров'я. Для зберігання та транспортування непередбачено особливих заходів; тара, залишки бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.
--

Основні технічні умови

розділ 9

Поверхня має бути висушена до кінця. Нанести на TRAVERTINO ROMANO OIKOS перший шар нерозведеного продукту FINITURA, почекати 4 години до висихання, потім нанести другий шар FINITURA, розведений на 50% водою, у вибраному кольорі. Видалити надлишки продукту, використовуючи губку. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість ... за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія Ойкос гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надано найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище компанія Oikos не несе відповідальності за результат використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються поза рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Рекомендується попереднє дослідження з приводу відповідності кожного продукту окремо та в кожному окремому випадку.